

## 全能优质抗碱底漆 (SpecCoatEP 402)

产品特点:

- 阻止盐类迁移, 有效防止泛碱;
- 渗入墙体形成憎水防水区域、全面控制霉菌和藻类的生长;
- 优异的防水及透气性能, 大大延长面层涂料的使用寿命;
- 附着能力强且附载性好, 加强面层涂料和基面的粘结力;
- 提供遮盖力, 减少面漆的用量;
- 强化基材、提高耐久性。

产品成份: 丙烯酸乳液、钛白粉、填充涂料、环保助剂等。

产品用途: 适合各种建筑物外墙的底涂。

施工方法: 刷、辊、喷涂均可 (不同的施工方法, 注意适当的稀释比)。

涂刷面积: 10-16平方米/公斤/遍 (理论值)。

稀释比例: 加10-20%的清水稀释, 并搅拌均匀, 静置消泡后施工。

颜色: 白色。

基材处理: 基材必须干燥、稳固、清洁、含水率<10%、PH值<10。

漆膜保护: 表干 30 分钟 (25℃); 漆膜干透 7 天 (25℃, 湿度<80%)。

重涂间隔: 依环境的实际情况 2-8 小时。

执行标准: GBT9755-2001。

包装规格: 20KG/18L。

储存要求: 阴凉干燥处、防止霜冻。

储存期限: 在常温 25℃ 不开罐情况下, 可保存 12 个月 (生产日期见合格证)。

安全事项:

- ◇ 严格按照基材处理方法处理表面, 并保持墙面充足的养护时间。
- ◇ 温度<10℃, 相对湿度>80%的天气不宜施工。
- ◇ 喷涂时, 请配戴防护用具, 以免吸入漆雾或沾染皮肤。
- ◇ 使用及待干过程中, 保证有良好的通风环境, 涂装前, 请清扫墙面及地面灰尘。
- ◇ 若不慎溅入眼睛, 请立即用大量清水冲洗并寻医就诊。
- ◇ 当涂料打翻外漏时, 请用沙或泥土覆盖收集合理处置。
- ◇ 请勿将涂料倒入下水道或排水管, 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准。
- ◇ 施工完毕或施工间隙时间较长时, 施工工具用清水洗干净。

注意:

本说明书中的技术细节和建议, 都是基于施贝公司的知识和经验, 只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在实际情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同, 不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问, 欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学 (中国) 公司

地址: 上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话: 86-21-56408650

邮箱: [service@specchemllc.com.cn](mailto:service@specchemllc.com.cn)

网址: [www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)

