

弹性中涂骨浆 (SpecCoat E606)

产品特点:

- 极好的装饰性;
- 极佳的弹性和抗裂性, 防止裂纹产生, 超强的附着力, 防止脱落;
- 运用不同的施工手法, 可获得优美的立体艺术效果;
- 使建筑物充满生命力和灵动意蕴。

主要成份: 合成丙烯酸树脂、颜填料、助剂和去水离子。

产品用途: 适合各种类型建筑物的外墙、内墙、天花板、走廊过道和室内等建筑墙体表面的装饰和保护。

干燥时间: 表干 \geq 4 小时, 实干 \geq 48 小时。

涂刷面积: 1-1.4 m² / KG / 层 (理论值)

施工方法: 辊涂 (拉毛辊筒)。

稀释: 根据施工方法和花纹要求可略加水稀释 (不能超过 10%)。

基材处理: 基材必须干燥、稳固、清洁、含水率 $<$ 10%、PH 值 $<$ 10。

施工环境: 气温低于 8℃, 相对湿度 $>$ 75%时不宜施工。

配套涂层: 底漆: 水性或油性底漆一遍;

中涂: 中涂骨浆一遍;

面涂: 水性或油性面漆二遍。

包装规格: 25KG / 18L。

贮存要求: 阴凉干燥、防止霜冻。

有效期限: 在不开罐情况下, 可保存 12 个月。(生产日期见合格证)

注意事项:

- ★ 严格按照基材处理方法处理表面, 并保持墙面充足的养护时间。
- ★ 施工时请佩戴防护用具, 以免吸入漆或沾染皮肤, 做到安全施工。
- ★ 施工现场严格防火、防爆、加强通风。
- ★ 使用中如发现粘稠, 可加不超过 10% 的水稀释, 达到合适粘度。

注意:

本说明书中的技术细节和建议, 都是基于施贝公司的知识和经验, 只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同, 不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问, 欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学 (中国) 公司

地址: 上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话: 86-21-56408650

邮箱: service@specchemllc.com.cn

网址: www.specchemllc.com

