

真石漆封闭底漆 (SpecCoat E616)

产品特点: 彻底进行墙体封闭, 防止墙体碱份渗透;
防止墙体表面霉、藻类生长;
延长真石漆使用寿命;
提高真石漆与墙面的附着力。

主要成份: 特殊丙烯酸树脂、助剂、有机溶剂。

涂刷面积: 11—13 m² / kg / 遍 (理论值)。

干燥时间: 表干 1 小时, 重涂时间 2 小时以上 (环境温度 25℃, 相对湿度 < 60%)。

施工工具: 漆涂、辊筒、无气喷枪。

施工条件: 环境温度 > 5℃, 相对湿度 < 80%, 墙面水分含量 < 10%, PH 值: 8—9。

配套涂层: 基面处理: 配套施贝涂固德专用腻子。

底漆: 真石漆封闭底漆 1 遍。

包装规格: 18KG / 18L。

贮存要求: 阴凉干燥处、防止霜冻。

有效期限: 在常温 25℃ 不开罐的情况下, 可保存 12 个月。(生产日期见合格证)

注意事项:

- ★ 严格按照基材处理方法处理表面, 并保持墙面基层充足养护期时间。
- ★ 开罐后按要求进行稀释, 并搅拌均匀。
- ★ 温度低于 10℃, 相对湿度大于 80% 的天气不宜施工。
- ★ 施工时尽量避免皮肤接触, 喷涂时请防护用具, 以免吸入漆雾。
- ★ 在外墙施工期间应密切注意天气情况, 施工七天内须防雨、防霉、防冻。
- ★ 若不慎溅入眼睛, 请立即用大量清水冲洗并寻医就诊。
- ★ 当涂料打翻外漏时, 请用沙或泥土覆盖收集合理处置。
- ★ 请勿将涂料倒入下水道或排水道。
- ★ 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准。
- ★ 施工工具, 器皿用清水清洗干净。

注意:

本说明书中的技术细节和建议, 都是基于施贝公司的知识和经验, 只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同, 不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问, 欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学 (中国) 公司

地址: 上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话: 86-21-56408650

邮箱: service@specchemllc.com.cn

网址: www.specchemllc.com

