

## 优质墙面漆 (SpecCoat I501)

产品特点:

- 良好的附着力;
- 漆膜细腻、平滑、容易施工;
- 较好的遮盖力、经济实惠。

产品成份: 丙烯酸乳液、钛白粉、填充颜料、环保助剂和脱离子水。

产品用途: 适用于室内墙面、天花板、混凝土、灰浆墙和经打底的各类板材表面。

施工方法: 刷、辊、喷涂均可 (不同的施工方法, 注意适当的稀释比)。

涂刷面积: 8-14 平方米/公斤/遍 (实际涂刷面积会因施工方法和表面粗糙度不同而有所变化)。

颜色: 丰富多彩, 请参阅施贝水性色卡。

基材处理: 基材必须干燥、稳固、清洁、含水量率 < 10%、PH 值 < 10。

漆膜保护: 表干 30 分钟 (25°C); 漆膜干透 7 天 (25°C、湿度 < 80%)。

重涂间隔: 依环境的实际情况 2-8 小时。

配套产品: 底层: 建议配套使用施贝专用内墙腻子;

底漆: 标准抗碱底漆 1 遍

执行标准: GB/T9756-2001。

环保标准: 符合国定 GB18582-2001 (室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量) 中规定。

贮存要求: 阴凉干燥处、防止霜冻。

贮存期限: 在常温 25°C 不开罐情况下, 可保存 12 个月 (生产日期见合格证)。

安全事项:

- ★ 温度低于 8°C, 相对湿度大于 80% 的天气不宜施工, 使用及待干过程中保证有良好的通风环境。
- ★ 为保证最佳涂装效果, 避免与油性产品同时施工。
- ★ 施工时尽量避免皮肤接触, 喷涂时请防护用具, 以免吸入漆雾, 涂装前, 请清扫墙面及地面灰尘。
- ★ 若不慎溅入眼睛, 请立即用大量清水冲洗并寻医就诊。
- ★ 当涂料打翻外漏时, 请用沙或泥土覆盖收集合理处置, 请勿将涂料倒入下水道或排水道。
- ★ 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准, 施工工具、器皿用清水清洗干净。

注意:

本说明书中的技术细节和建议, 都是基于施贝公司的知识和经验, 只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在实际应用中的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同, 不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问, 欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学 (中国) 公司

地址: 上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话: 86-21-56408650

邮箱: service@specchemllc.com.cn

网址: [www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)

