

## 柔韧型瓷砖粘结剂(SpecTileF26)

### 适用范围：

SpecCeram F26 是一种聚合物改性水泥基材料。产品具有高柔性、高粘结强度、耐水、抗滑移性好、晾置时间长等优异的施工性能，加水搅拌即可使用。设计用于各种瓷砖，尤其是在翻新项目中瓷砖贴瓷砖的施工。合适的基材包括混凝土墙、水泥抹灰面、石膏板、砖墙及加气混凝土砌块等，甚至可应用于木板及金属基面。



### 用途：

- 适用于大尺寸瓷砖和石材的粘贴；
- 适用于在旧瓷砖面上的瓷砖粘贴
- 可用于在木板及金属基材上的瓷砖粘贴（粘结强度比与在混凝土基面的粘结稍弱）
- 适用于在外墙保温系统上的瓷砖粘贴；
- 适用于在混凝土基材的粘贴，但须确保混凝土龄期足够或已完成硬化过程
- 适用于受重压影响地面的瓷砖砖铺贴
- 在水泥板、干燥墙以及石膏基材等吸水性较高的基材上粘贴瓷砖，建议先适用施贝防潮底漆进行涂刷封闭。
- 适用于水泥基防水材料上的瓷砖粘贴

### 优点/特性：

- 同时符合中国及美国标准；
- 单组份产品：按比例加水搅拌即可施工，确保施工质量
- 产品配方针对瓷砖翻新设计，能应用在旧瓷砖表面
- 物料柔韧性高，与基材有极强的粘结力，有利于外墙施工
- 低收缩率：有效减少因收缩引起的离析；
- 普通工具即可施工，有良好的施工性能；
- 晾置时间：长达 30 分钟；抗滑移。

### 典型产品数据：

基本特性	
颜色	灰色、白色。
成分	硅酸盐水泥、惰性骨料、级配砂及其它化学添加剂
最大粒径	1.0mm
兑水量	灰色：约需 24-27% ( 6.0-6.8 公升 / 25 公斤粉料 ) 白色：约需 27-30% ( 6.8-7.5 公升 / 25 公斤粉料 )

密度	灰色：1.4 公斤 / 公升 (干) 灰色：1.5 公斤 / 公升 (湿) 加 26%水 白色：1.3 公斤 / 公升 (干) 灰色：1.5 公斤 / 公升 (湿) 加 27%水			
施工时间	约 3 小时			
耗用率	1.2KG/m <sup>2</sup> /mm			
<b>储存与包装</b>				
储存条件	在干燥环境下储存, 保存期 12 个月			
包装	25Kg			
<b>物理性能</b>				
与混凝土基面的粘接强度	- 原强度	1.9Mpa		
	- 热老化后	1.8Mpa		
	- 浸水后	1.6Mpa		
	- 冻融循环后	2.0Mpa		
拉伸胶粘强度	- 晾置 30 分钟后	> 1 Mpa		
抗滑移性	<0.5mm			
横向变形性 (S1 级别)	符合要求			
(S2 级别)	加入施贝添加剂后符合要求			
<b>施工数据</b>				
瓷砖尺寸	镗刀尺寸	瓷砖背面抹胶厚度	粘结剂总厚度	SpecCeram F26 柔韧型瓷砖粘结剂 (灰、白) 耗用量
mm×mm×mm	mm×mm	mm	mm	KG/m <sup>2</sup>
45×45×6	6×6	-	2.5	3
95×45×6	6×6	-	2.5	3
100×100×7	6×6	-	2.5	3
200×200×7	6×6	1	3.5	4.5
300×300×10	6×6	2	4.5	5.4
600×300×10	10×10	2	6	7.2
600×600×15	10×10	2	6	7.2
1000×1000×20	10×10	2	6	7.2

除特别注明外, 所有技术数据均为 28 天硬化是将所测。

**执行标准：**

中国标准：JC/T547:2005 C2TE S1 级别

**施工指南：**

基面处理：

确保墙面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它能够影响 **SpecCeram F26 柔韧型瓷砖粘结剂** 粘接强度的污染物。

当基材为高煤灰含量混凝土时，建议使用施贝防潮底漆作界面处理，以减少其对粘接效果之不良影响。

#### 施工：

在墙面抹灰最少 7 天后方可施工。

施工前，用清水预湿基材表面而且确保无明水。

先在容器中注入清水，按比例加入粘结剂粉料。使用电动搅拌机搅拌，兑水比例依据材料颜色不同而调配，灰色：约需 26-29% ( 6.8-7.5 公升水 / 25 公斤粉料 )，白色：约需 27-30% ( 6.8-7.5 公升水 / 25 公斤粉料 )。

使用便携式电动搅拌机充分搅拌 5-7 分钟，使材料均匀无结块，然后静置 10 分钟使成分充分溶解，稍加搅拌即可使用。

用锯齿镬刀直接将 **SpecCeram F26 柔韧型瓷砖粘结剂** 材料在基材上涂抹 1m<sup>2</sup> 区域，确保 20 分钟内完成瓷砖粘贴。如遇强太阳光、低湿度、大风等天气高吸水率基材，材料的晾置时间将缩短。

当浆料表皮呈现干燥现象，应当将之铲掉并以新鲜材料重新施工。勿用水淋洒表皮，以免该粘接层降低或丧失其粘接能力。

施贝颜色填缝剂的施工须在瓷砖粘贴完成 1 天后进行。

施工细节及安全指引请参阅《**SpecCeram F26 柔韧型瓷砖粘结剂施工说明书**》

#### 养护：

产品在常温状态下即可硬化。

#### 健康与安全：

搅拌或使用本产品时，应佩戴保护手套和护目镜，避免本产品接触到皮肤和眼睛。如皮肤不慎接触到本产品时，用大量肥皂水冲洗，如有其他症状出现，应及时向医生求助；如本产品不慎溅到眼睛，请用大量清水冲洗，并寻求医生的帮助。如若在密闭或受限空间中使用本产品，请确保通风良好。

为获取化学品安全操作、储存和处理的信息及建议，用户应参照最新的包含有物理学、生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册。

#### 注意：

本说明书中的技术细节和建议，都是基于施贝公司的知识和经验，只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在实际应用中的适用性。由于实际应用中物料、基层、工地的不同，不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问，欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝建筑化学 ( 中国 ) 公司

地址：上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话：86-21-56408650

邮箱：service@specchemllc.com.cn

网址：[www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)