



CURE&SEAL WB

25%固含量水基养护密封剂（符合 ASTM C-309）

产品描述

CURE&SEAL WB 是一种水基，符合 VOC 的丙烯酸，抗黄化的聚合物，用来养护，密封，硬化和防尘，能够改善旧混凝土的耐磨性。符合 LEED 相关认证。

这种低气味，水基配方对于内外工程都是很理想的

- 能够打造一层坚硬有光泽的表面，能够抵抗普通的污渍，耐磨
- 防止水泥型滴物的粘合和众多油渍、凝胶物质的渗透
- 减少维护和清洁的成本
- 能够清洁和提亮地坪
- 为了更好的光泽度可能要二次施工

施工

存储：密封在容器内。不要有灰，污渍或其他物质积存在容器内。推荐施工温度在 40°F 或以上。

覆盖率：即可使用。不要稀释。使用喷雾或滚轴打造一层薄膜状。喷雾施工效果最好。应当施工两次薄膜。在第一层彻底干燥后再施工第二层。绝不要只施工一层厚厚的原料。要避免形成小水坑。根据推荐的覆盖率来施工

养护：200 平方英尺/加仑

防尘密封：200-400 平方英尺/加仑

老的混凝土：200-400 平方英尺/加仑

对于防尘和密封效果，以 300 平方英尺/加仑的覆盖率施工两层涂层。对于扫帚或其他粗糙完工的混凝土表面，覆盖率则要双倍。根据孔隙度和混凝土的条件不同覆盖率也不同。

新的混凝土：在表面水消失的时候应当立马施工。而且混凝土表面不能被施工人员破坏。为了更好的完工效果和养护密封效果，以 400 平方英尺/加仑的覆盖率进行二次施工。

CURE&SEAL WB 和众多地毯，瓦，地板粘合剂都是兼容的。由于粘合剂化学性的多变性，产品测试是一直都应以推荐的。

旧的混凝土：混凝土表面在施工前必须干净，干燥，没有任何污渍，油渍，凝胶和不兼容的涂料等物质。施工过的表面更有光泽和更容易清洁。CURE&SEAL WB 和众多地毯，面板和地板覆盖物都兼容。由于粘合化学性的多变性，建议先用样板测试看看效果。

标准

符合 ASTM C 309, 1 类, A&B。符合 VOC 针对养护密封剂的限制规定(EPA<350g/l)

包装



275 加仑, 55 加仑和 5 加仑

保质期

1年, 不要有水, 污渍和其他物质积存在容器里

清洁

在产品没干之前, 施工设备用水即可清洗。如果干了, 就用二甲苯溶液或其他溶剂来清洗。

保湿性

标准性能数据表

ASTM C-1315 300 平方英尺/加仑

测试结果	要求
0.39Kg/ m ²	0.55kg/m ²

限制警告:

- 不能作为水泥材料的底料
- 不能用于游泳池等底部
- 为了最好的效果, 应在 40°F 以上温度下施工
- 防止冷冻和结冰
- 橡胶轮胎可能会留下黑色的印子。
- 当用于彩色的表面上时, 此产品可能会加重颜色的变化和瑕疵的地方。要先用样块进行测试一下。
- 最好用样块测试下效果后在施工
- 在使用前阅读产品安全使用说明书

产品保证

注意阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品, 这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题, 施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏, 高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。