



SC CURE 500™

混凝土养护化合物

产品描述

SC CURE 500™是一种引领前沿科技的混凝土养护化合物用于养护硬铲施工的混凝土表面，含有锂硅酸盐硬化成分比如LITHSEAL SC.

SC CURE 500™能够渗透到基里形成一种临时的膜去养护，密实，硬化和除尘，增加了混凝土的强度。当表面的膜变的碎裂时，就可以用硬的扫帚轻易的清理掉了。一旦表面清理干净了，锂硬化剂就可以在7天内施工了。

SC CURE 500™符合ASTM C-309 的相关标准。

- 比水养护或者树脂基养护化合物更加节约成本
- 跟上了色的混凝土也是兼容的
- 抗黄化，不会留下印迹，也不会改变混凝土的天然颜色
- 过量的养护膜容易清除
- 无烟，无味，符合 VOC
- 不会阻碍二次涂层之间的粘接或者为混凝土设计的粘合剂
- 密封剂在7天后就可施工
- 符合 USDA

施工

覆盖率

养护，密封，和防尘

硬铲施工的：500-600 平方英尺/加仑

扫帚施工的：300-400 平方英尺/加仑

粗施工的：200-300 平方英尺/加仑

竖面：400-500 平方英尺/加仑

以上的覆盖率只是大概的，准确的要取决于混凝土的孔隙度和施工的要求。对于非常硬的抛光的地坪，则要800-1000平方英尺/加仑的覆盖率。

在最后的完工操作结束后还有表面无明水的情况下要立即施工。过量施工或者水坑可能会留下奶白色的膜，可以用硬的扫帚或者用水冲洗掉。

当施工在硬铲施工的表面时，应当先以800-1000平方英尺/加仑喷一层细雾，然后用微纤维敷抹器敷平。喷雾能达到最优的效果，施工温度在40°F-90°F

包装

55加仑，5加仑

保质期

2年，避免水，污渍等杂质积存在容器里



限制

避免冻结。让新的混凝土在施工前养护 28 天。避免和玻璃，铝和其他像玻璃的表面接触。如果接触发生了，应当用湿布或者水冲洗干净。

注意事项

只能用于工业用途，避免长时间和皮肤接触，避免冻结。

产品保证

注意阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

