



SPECSMOOTH

聚合混凝土薄层修补、重抹砂浆

产品描述

SPECSMOOTH 是一种单一组分的聚合物改良的混凝土修护/重抹面砂浆，用于平滑，修复混凝土表面。SPECSMOOTH 能够为所有内部外部竖面或顶部工程提供更高的耐久性。

施工

表面准备工作：混凝土表面必须完好，没有任何外来物质。表面必须浸透并且无明水。

搅拌：用手或者低速钻来搅拌。添加推荐数量的水到容器内，然后添加 SPEC SMOOTH 粉末。建议所加水量为 50 磅的产品添加 1.0 到 1.125 磅的水。然后搅拌 2-3 分钟。不要搅拌过量。

放置：用铁铲来施工时，可能要用到压力来压迫 SPEC SMOOTH 到裂缝中，孔隙中去。

养护：产品能在 24 小时内达到自我最终养护作用。避免期间有雨水或其他水的接触。

包装

50 磅一袋（60 袋一货盘）

覆盖率：大概是 20 平方英尺/加仑 @1/4”

清洁

在产品变硬前，工具和设备应当用水清洗

保质期

未开封，储存在干燥环境下保质期为 1 年。要避免阳光的直射。

实验数据

凝固时间（70°F）（ASTM C-266）	
凝固时间	40 分钟
压缩强度（ASTM C-109）	
7 天	2500 帕
28 天	5000 帕
水的添加量	差不多是产品重量的 18%
数量	
每袋产量	0.42 立方英尺

限制警告



不要添加其他的水泥产品或添加剂到产品里，搅拌的设备应当用水来清洁。不要让修复的去也冷凝除非材料达到最低 1000 帕的压缩强度。施工温度要在 45°F 以上，最好是 65°F 到 85°F 效果最好。

产品有腐蚀性，不要跟皮肤接触，施工要穿防护性衣服，戴护目镜，橡胶手套。不要戴隐形眼镜。避免小孩接触到。

产品保证

注意阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

