



## UW GROUT

可泵抽的，抗褪色的水泥基无收缩灌浆，用于水下修护

### 产品描述

UW GROUT 是一种可泵抽的，抗褪色的水泥基无收缩灌浆，用于水下修护它能抗盐水的侵蚀。

### 使用

推荐用于桥梁柱，混凝土打桩工程，大坝的修复等一些需要抗褪色的工程。

### 特性/优势

- 抗褪色，用于水下工程
- 对于简单的工程可泵抽
- 早强型快速修复
- 能够提高耐久度和粘接性

### 规格

符合 CRD-C-621

### 施工

表面准备工作：基质必须干净和完好的。所有松散的材料都应该清理掉。应当用喷砂或高压水来清理基质。

搅拌：每次所需水的数量必须精确计量。先用7品脱的产品和水混合搅拌，水的量不要超过8品脱。电力机械灌浆搅拌器是必须要用的。要确保机器和施工人员的数量能够保证施工过程的连续性，不能间断。所有的材料都加进搅拌器后，要至少搅拌三分钟，让其搅拌均匀。

养护：养护过程不能断断续续的或者在水下环境进行。如果铸件物在水上吗，就要立即用干净的湿的破布覆盖住直到终凝为止。

### 限制/警告

不要超出推荐的水的搅拌量。UW GROUT 是一种快凝的产品，所以搅拌设备必须尽快的用水清洗。不要让修复区域冷凝，直到材料达到 1000 帕的压缩强度。在极端的气温下，遵照 ACI 的指导建议来进行施工。表面和施工环境温度至少 45°F 以上。为了达到最好的效果，最好是 65°F 到 85°F 之间。

### 保质期

1年， 储存在阴凉，干燥的内部区域，不能暴露在湿度大，有雨雪的天气下。

### 实验数据

70°F 下冷凝时间 (ASTM C-266)

初凝 100 分钟

终凝 240 分钟

压缩强度 (ASTM C-109)

1天 2500 帕

7天 6100 帕

28天 9000 帕

### 产品保证



仔细阅读以下条款

**SPECICHEM** 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

**质量保证**

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

**内在风险**

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

