SPECSILANE 40 WB

40%固含量水基渗透型硅烷密封剂

产品描述

SPECSILANE 40 WB 是一种 40%固含量，100%反应型，水基的硅烷密封剂。这种清水配方，渗透型的憎水剂专用于内部和外部工程的混凝土和砖石砌体表面。它能穿透表面直接和基质粘接一起，从而达到很强的抗潮湿和抗盐侵作用。它能保护混凝土，砖砌体，停车场，桥面等。抵抗来自除冰盐，湿度和天气的侵害，有效防止混凝土表皮的剥落和退化。符合 V.O.C.

特性/优点

- 打造出色的氯化物屏障
- 在保持表面良好的通透性的同时能够抵抗水的侵入
- 抗紫外线导致的黄化，干燥后不剥落，抗滑
- 减少冻融和天气的侵害

施工

设备工具：滚轴，刷子，或低压喷雾器

覆盖率:

多孔的表面：	100-125 平方英尺/加仑
扫帚完工的表面：	100-150 平方英尺/加仑
光滑表面：	150-200 平方英尺/加仑

新混凝土：表面必须用水，聚乙烯养护纸，湿的粗麻布或树脂基养护化合物养护至少 28 天。在施工前表面必须无任何养护残留物，灰尘，油渍等外来物质。所有裂缝，修补的地方也必须清理干净.

水平面：使用低压喷雾器（10-20 帕），滚轴或刷子，扫帚来施工。让表面充分吸收本产品后在表面干燥前立即施工第二层。

旧的混凝土和砖砌表面：用高压水和施贝 CITRUS CLEANER 清洁剂或其他方法清除掉表面的任何残留物和油渍，灰尘，薄膜等外来物质。从而能让本产品更好的渗透和吸收。

包装

55 加仑和 5 加仑

保质期

1 年，储存在密封的容器里，并放在干净，干燥的区域温度在 6-29℃间，避免冻结。

注意/警告

不适用于沥青柏油表面。不要让产品冷冻。避免在其他非砌体表面上过量喷雾，比如玻璃，铁等。如果气温低于 4 摄氏度或者高于 40℃不要使用。不要施工在养护膜上。初次反应将在 16-24 个小时内。不要施工过量。要让表面浸透但是避免积水出现。如果预期四个小时内有大雨，不要施工。本产品对于一些石面效果不是很显著。过量施工会让表面有轻微的暗沉。在大风天气里也不要施工。不要稀释。要穿防护性衣服，手套和护目镜。避免长时间的皮肤接触。不要和食物接触。

产品保证

注意阅读以下条款

SPECCHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 SPECCHEM 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

700 W. 47th St., Ste. 450 • Kansas City, MO 64112
816.968.5600 • specchem@specchemllc.com • fax 816.561.4029 • www.specchemllc.com