



## SURFACE SHINE

高光面丙烯酸密封剂（符合 ASTM C-1315 A 类）

### 产品描述

SURFACE SHINE 是一种透明的，高光面，抗黄化的丙烯酸聚合物，用作外露骨料，天然石，砖面，水磨石等其他混凝土表面的养护密封剂。它同样适用于内部工程。

- 能够美化和保护混凝土表面
- 减少风化作用
- 保护表面不受除冰盐和酸雨的损害
- 提高耐磨能力，抵抗化学物质和油渍
- 在 UV 暴露下不会变黄

### 施工

表面准备工作：为了最好的粘合性和长期的效果，表面在施工前应当没有任何杂质和明水。

新混凝土施工：用喷雾或滚轴以 250 平方英尺/加仑的覆盖率施工。最好用喷雾器。如果需要更高的光泽度的话，则需要施工第二次。第二次施工前要让第一层涂层养护三十天左右。

旧的混凝土：混凝土表面在施工前必须干净，干燥，没有任何污渍，油渍，凝胶和不兼容的涂料等物质。

覆盖率：即可使用。不要稀释。使用喷雾或滚轴打造一层薄膜状。喷雾施工效果最好。应当施工两次薄膜。在第一层彻底干燥后再施工第二层。绝不要只施工一层厚厚的原料。要避免形成小水坑。根据推荐的覆盖率来施工。

混凝土： 200-400 平方英尺/加仑

外露骨料： 200-300 平方英尺/加仑

砖面，灰泥： 200-300 平方英尺/加仑

孔隙度和材质的不同决定覆盖率的不同，建议先用样块测试下效果再进行施工。施工过的表面更有光泽和更容易清洁。

### 清洗

施工过后设备应当立即用 XYLENE 或其他溶剂进行清洗

### 标准

符合 ASTM C-1315-95，符合 VOC 针对养护密封剂的限制规定（EPA<700g/l），不要稀释。

### 包装



5 加仑，55 加仑

#### 保质期

两年，不要有水，污渍和其他物质积累在容器里

#### 注意事项

- 不能作为水泥材料的底料
- 不能用于游泳池等底部
- 橡胶轮胎可能会留下黑色的印记
- 通风良好，远离火焰
- 不要切割和焊接容器
- 当用于彩色的表面上时，此产品可能会加重颜色的变化和瑕疵的地方。要先用样块进行测试一下。
- 只能用于工业用途
- 在使用前阅读产品安全使用说明书

#### 产品保证

注意阅读以下条款

**SPECICHEM** 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

#### 质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

#### 内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。