

SpecPU 540TL

无溶剂聚氨酯面涂

适用范围：

- SpecPU 540TL 为双组份无溶剂聚氨酯体系，采用优质植物油脂合成，并选用优质固化剂精心配制而成。

优点/特性：

- 表面平整光洁，色彩艳丽，装饰效果优异
- 适宜的断裂伸长率保证了其抗开裂性能
- 机械强度高，耐磨性好，寿命持久
- 固化稳定，流平性好，易于施工
- 不吸尘，不起尘，极易保洁，为净化厂房之首选

典型用途：

轻至中等载荷的工业地坪，如机械、电子、医药、食品、轻纺等行业的仓库、车间，亦可用于具有较高要求的大卖场、办公室等。

耐化学品性：

SpecPU 540TL 可耐氯化钠，氯化铁，硫酸铜等盐类，氨水，动植物油，汽油，柴油，机油，柠檬酸（10%）等化学介质。

产品特征：

光泽	有光
粘度（25℃）	<3（Pa.s 混合后）
表干时间（20℃）	5(小时)
实干时间（20℃）	24(小时)
可走人时间（20℃）	24(小时)
可轻载时间（20℃）	2(天)
完全固化（重载）（20℃）	4(天)

包装及质保期：

25Kg/套；其中：A 组分：20Kg；B 组分：5Kg。

- 密封条件下（原装）于阴凉干燥处，6 个月

颜色：

可根据国标色卡选定,也可由客户提供色卡,最小批量 200kg

注:实产涂料颜色与色卡可能会有细微差异

施工指南:

- 欲涂装之基面先涂装底漆,底漆要彻底封闭基材,注意底漆不可漏涂
- 前道中涂干燥后需进行打磨平整,并对水泥基层完全封闭
- 涂装面层前将基面用吸尘器将灰尘清洁干净,并不得有油污,水等
- 先将 A 组份搅拌均匀,再加入 B 料,以机械搅拌 3 分钟后,倒入另一容器中再稍做搅拌即可使用(必要时以 40-60 目筛网过滤)
- 以锯齿形镬刀或橡皮刮板将物料在地坪上摊铺均匀

注意事项:

- 施工环境的相对湿度应小于 80%,过高湿度会对表现品质和附着力产生不良影响。
- 注意施工过程中不可有水进入现场,施工人员要做好一切防水工作
- 施工人员应有良好的防护措施,禁止本品沾到皮肤,眼睛等
- 未固化废料,清洗剂及废水请勿倒入水沟,水源及土壤,须按有关环保条例处理

质保:

本说明书所列产品是基于严格质量控制和最佳的生产工艺的产品,所述资料及数据是根据我们的试验结合实际使用经验积累所得,可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工,本公司只保证涂料本身的质量,其它方面的问题恕不负责。对于本说明书,我们将根据产品的不断改进,有权进行修改。

申明:

为确保您的工程能够选用合适的地坪系统,请向我们的专业技术顾问咨询,对于特殊颜色或效果设计,我们可根据您的要求特别制作。我司可通过各产品的灵活搭配与组合,形成不同规格(厚度、效果等)的解决方案,以满足各类客户个性化需求。

健康与安全:

搅拌或使用本产品时,应佩戴保护手套和护目镜,避免本产品接触到皮肤和眼睛。如皮肤不慎接触到本产品时,用大量肥皂水冲洗,如有其他症状出现,应及时向医生求助;如本产品不慎溅到眼睛,请用大量清水冲洗,并寻求医生的帮助。如若在密闭或受限空间中使用本产品,请确保通风良好。

为获取化学品安全操作、储存和处理的信息及建议,用户应参照最新的包含有物理学、生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册。

注意:

本说明书中的技术细节和建议，都是基于施贝公司的知识和经验，只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品在预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同，不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问，欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

施贝化学（中国）有限公司

地址：上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 903 室

电话：86-21-56408650

邮箱：service@specchemllc.com.cn

网址：www.specchemllc.com

